Olej na pracovní desky

bezbarvý, bez rozpouštědel

Kat. č. 2052

INTERIÉR

- plně deklarované složení z přírodních surovin
- prodyšný a antistatický
- odolný mechanické zátěži
- odpuzuje vodu a nečistoty
- povrch vhodný pro styk s potravinami ES 1935/2004
- splňuje EN 71/3 (hračky) a EN 53160 („pot a sliny“)

Vlastnosti

Směs přírodních pryskyřic a olejů, která vytváří difúzní povrch odolný vzniku skvrn. Obnovuje a chrání přirozenou strukturu a zbarvení dřeva. Vyzrálý povrch splňuje nařízení ES pro styk s potravinami 1935/2004, normu pro povrchy dětských hraček EN 71/3 a DIN 53160 – odolnost proti potu a slinám. Výsledky dermatologického testování produktu byly hodnoceny jako velmi dobré. Proniká hluboko do dřeva, oživuje, chrání a zvýrazňuje přirozenou strukturu dřeva a zvýrazňuje jeho barevný tón.

Obsažené látky

Lněný olej, světlicový olej, směs tekuté kalafuny a lněného oleje, dřevný olej, vosk z rýžových slupek, železitý, vápenný manganový a zirkoniový sikativ, smáčedlo, povrchová přísada (mikrovosk).

Pracovní postup:

1. Příprava

Podklad musí být suchý (max. vlhkost dřeva 12%) a čistý. Odstraňte staré nátěry. Konečný brus P180-P240.

2. Podkladový nátěr

Důkladně promíchat ev. odstranit škraloup. Naneste houbičkou či špachtlí tence na plochu. Po 30min zavadnutí rozetřete přebytečný olej k savým místům. Zaleštěte bílým padem nebo hadrem bez chlupů.

3. Konečný nátěr

Druhý den naneste tence druhou vrstvu (stejný postup aplikace, menší spotřeba). Zaleštěte. Dle potřeby (savé povrchy) aplikujte třetí vrstvu.

4. Čištění pracovního nářadí

Ihned po ukončení práce použijte Čistič štětců 0600.

5. Údržba

Čištění povrchu NACASA 4010. Dle potřeby naneste tenkou vrstvu oleje a rozleštěte hadrem bez chlupů nebo bílým padem. Nechte zaschnout. Povrch je možné dále leštit.

Již degradované povrchy před oživením olejem přebruste jemným smirkovým papírem (P 240). Extrémně zatěžované povrchy doporučujeme obnovovat v měsíčním intervalu.

Důležité: Proveďte zkušební nátěr! Nenechávejte na povrchu nezapracovanou olejovou vrstvu. Při zpracování a schnutí v uzavřených místnostech dbejte na optimální cirkulaci čerstvého vzduchu! Nepracujte při teplotách pod 16°C!

Zasychání

Další nátěr aplikujte po 6-12 hodinách (20°C/50 – 55 % relativní vlhkost vzduchu). Dokonalé zaschnutí a plné zatížení po 7-10 dnech.

Spotřeba/vydatnost nátěru

30-40 ml/m² nebo 30-35 m²/l pro první nátěr, v závislosti na savosti podkladu.

Skladování

V chladu a suchu v dobře uzavřené nádobě. Při dalším použití odstranit nejprve ochrannou vrstvu, případně olej přelít přes síto!

Údaje a upozornění Technického listu jsou zavazující. V případě, že se od těchto doporučení musíte odchýlit, konzultujte předem s technickým oddělením BIOFA. Všeobecné stavebně technické předpisy je nutné dodržovat. Vydáním tohoto Technického listu ztrácejí všechny dřívější verze platnost.

BIOFA CZ s.r.o.
Čerchovská 1981/6
Praha 2, 120 00

www.biofa.cz
tel: 222 364 330
mail: info@biofa.cz

Balení
0,150 l skleněná nádoba / 1 l / 2,5 l /10 l plechovky

Likvidace: Běžné zbytky a znečištěné pracovní pomůcky se mohou po vyschnutí vyhodit do domácího odpadu. Větší množství a vyčištěné nádoby se likvidují dle místních předpisů zákona. K recyklaci odevzdávejte pouze prázdné obaly.

Bezpečnostní upozornění
Produktem napuštěné pracovní pomůcky jako hadry, houby, pracovní oblek, brusný prach atp. uložte vzduchotěsně v plechovce nebo propláchněte vodou a rozprostřete na nehořlavém podkladu a nechte uschnout (nebezpečí samovznícení!). Samotný produkt se sám nevznítí, ale je hořlavý.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Při požití kontaktujte toxikologické středisko nebo lékařskou pomoc a ukažte obal nebo označení
Nevdechujte výpary/aerosol. Při aplikaci stříkáním zajistěte odsávání vzduchu a adekvátní ochranu dýchacích cest (filtr A2/P2). Použití pouze v dobře větraných prostorách. Směs aerosolu se vzduchem může být při zahřátí výbušná. Při práci je nutno dbát na dostatečnou ochranu očí, kůže a oděvu. Při broušení používejte masku s jemným prachovým filtrem P2. Zabraňte uvolňování do životního prostředí. Obsažené přírodní látky mohou vyvinout typický zápach.

Kód dle katalogu odpadů: 08 01 12
GISCODE: Ö10+

2052 obsahuje max. 1 g/l VOC

Údaje a upozornění Technického listu jsou zavazující. V případě, že se od těchto doporučení musíte odchýlit, konzultujte předem s technickým oddělením BIOFA. Všeobecné stavebně technické předpisy je nutné dodržovat. Vydáním tohoto Technického listu ztrácejí všechny dřívější verze platnost.

BIOFA CZ s.r.o.
Čerchovská 1981/6
Praha 2, 120 00

www.biofa.cz
tel: 222 364 330
mail: info@biofa.cz